



Ø 70 ml / m ²	
0,75 l ≈	11 m ²
2,5 l ≈	36 m ²
10 l ≈	144 m ²

Vnitřní lazura na dřevo 261

Lazura na dekorativní nátěry dřeva v interiéru.

Paropropustná ochrana dřeva v pestrých barvách.

Oblast použití:

Ochrana dřeva v interiéru odpuzující vodu, neuzavírající póry. Bez ochranného filmu proti houbám a plísním, proto je venku použitelná jen omezeně. Na savé dřevěné podklady: okna a dveře (v interiéru), regály, hračky, úly apod.

Technické vlastnosti:

Lazurovací, vodu odpuzující nátěr, propustný pro vodní páru. Testováno podle směrnic IHD a IFT Rosenheim (německý institut pro okenní techniku) na odbarvení maltou, propustnost vodní páry, kompatibilitu s těsnicími profily, odolnost proti povětrnostním vlivům. Testováno z hlediska migračního chování podle DIN EN 71, část 3. Odolná proti slinám a potu podle DIN 53160. Lazura není vhodná na podlahy.

Barevný odstín:

002 bezbarvá (bez UV filtru), 022 borovice, 042 teak tmavý, 056 nordická červená, 062 ořech, 072 dub, 082 palisandr, 123 fríská modrá, 202 bílá (pouze pro nevětrané povrchy), 212 světle šedá. Viz vzorník barev Lazura na dřevo 260.

Složení:

tepelně upravená směs vařeného lněného oleje a přírodních pryskyřic, vařený tungový a ricinový olej, vařený lněný a tungový olej, lněný olej, isoparafín, kaolín, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, uhličitán zinečnatý, oxid hlinitý, sušidla. Obsah VOC 480 g/l. Limitní hodnota EU max. 700 g/l (kategorie "f" od roku 2010).

Podklad a příprava:

Pro dosažení co nejlepších výsledků se řiďte pokyny v technických listech všech použitých výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu, a také savý.

Zpracování:

Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Teplota okolního vzduchu a teplota povrchu musí být nad 15°C.

• A. Systém pro povrchovou úpravu neošetřených nebo jiných savých povrchů:

- Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem zrnitosti 120 rovnoběžně s vlákny dřeva.
- Jako základ použijte Napouštěcí olej 220. Potom naneste ve 2 - 3 tenkých vrstvách Lazuru na dřevo 261.
- Pro dosažení nejlepších výsledků se řiďte pokyny v technických listech všech použitých výrobků.

• B. Renovační nátěr:

- Staré nátěry uzavírající póry dřeva odstraňte. Je-li podklad savý, použijte nejdříve základ. Následně naneste Lazuru na dřevo 261 ve 2 - 3 tenkých vrstvách.

Upozornění:

Staré a popraskané dřevo chraňte před silným deštěm, jak během nanášení, tak 3 - 4 dny po nanášení.

Doba schnutí:

Přibližně 16-24 hodin při normálních povětrnostních podmínkách. Tento systém vyžaduje při sušení dostatečné množství



kyslíku ze vzduchu. Pracujete-li v uzavřeném prostoru, zajistěte dostatečné větrání, aby se zabránilo hromadění výparů. Doporučujeme použít ventilátor.

Velikost balení a spotřeba:

Přibližně 60 - 80 ml/m² na jednu vrstvu. Nanášejte šetrně, zabráníte tak problémům při sušení!

balení	vystačí na...*
0,75l	11 m ²
2,5l	36 m ²
10l	144 m ²

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

Skladování a trvanlivost:

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 rok. Uchovávejte uzavřené na chladném a suchém místě.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschnuté zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK/EWC: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky:

Lazura je připravená k přímému použití bez ředění. Na čištění použijte LEINOS ředidlo 200.

GISCODE:

Ö 60+

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čistící hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 04.11.2021

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz